

APPELLATION CHIMIQUE:

DENSITE :

COULEUR:

ABSORPTION D'EAU:

PVC extrudé

1,44 g/cm³

Nous consulter

1,0 %

PROPRIÉTÉS THERMIQUES

Conductivité thermique

0,16 W /(m*K)

Coefficient de dilatation thermique linéaire

60-80 10⁻⁶K⁻¹

Défection haute température

70°C

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES à 23 °C

Allongement à rupture

20%

Tension à élasticité

2700 MPa

Chocs entaillés

4 kJ/m²

Dureté

80 scale D

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES à 23 °C

Constante diélectrique

3,20

Résistance transversale

> 10¹⁵

Résistance superficielle

> 10¹³