



CONTAVAL® 2017

| <u>Composition</u> : | |
|--|---|
| CONTAVAL®2017 est un stratifié à ba | se de tissu de verre de type E, de résine époxy et de charge conductrice. |
| | |
| Application: | |
| comme cadres supports pour la soi électro-statiques). CONTAVAL®2017 possède de trè: | ime pièces de calages conductrices dans les machines hautes tensions, et également udure des circuits imprimés (protection des composants électroniques contre les charges s bonnes propriétés mécaniques ainsi qu'une bonne conductivité électrique dans les sens couches, aussi bien en ambiance chimique qu'à hautes températures. |
| <u>Disponibilité :</u> | |
| Epaisseurs: | de 0.2mm à 40mm. |
| Tolérances d'épaisseurs : | de 0.2mm à 0.4mm : ± 0.05mm. de 0.5mm à 40mm : suivant DIN 40606 (comme HGW 2372.4). |
| Formats standards des plaques : | 2140 0/+10mm x 1070 ± 10mm. 2140 0/+10mm x 1240 ± 10mm. 2800 0/+10mm x 1240 ± 10mm. |
| <u>Usinage :</u> | |

Les informations données ici sont basées sur des faits actuellement disponibles et sur les résultats des essais réalisés en laboratoires. Ces informations ne diminuent en rien la responsabilité de l'utilisateur pour effectuer des essais supplémentaires afin d'assurer le bon traitement et l'utilisation dans des applications spécifiques.

ICM Industrie Composites vous propose la transformation de ces matériaux en pièces découpées et usinées grâce à ses ateliers

22/08/2019

spécialement équipés.





CONTAVAL® 2017

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les valeurs du tableau sont les valeurs minimum ou moyennes issues de la production.

| Propriétés | Norme | Unité | Valeur |
|--|-----------|------------------|----------------|
| Densité | DIN 53479 | g/cm³ | 1.7 / 1.9 |
| Taux de verre | | % | · 50 |
| Contrainte de rupture à la flexion à 20°C 150°C | DIN 53452 | N / mm² | ≥ 380 ≥ 190 |
| Résistivité superficielle | IEC 60093 | $k \Omega / m^2$ | 0.5 / 50 |
| Résistivité volumique spécifique | IEC 60093 | kΩxcm | 0.5 / 20 |

Les informations données ici sont basées sur des faits actuellement disponibles et sur les résultats des essais réalisés en laboratoires. Ces informations ne diminuent en rien la responsabilité de l'utilisateur pour effectuer des essais supplémentaires afin d'assurer le bon traitement et l'utilisation dans des applications spécifiques